

# 笠岡粘土

土木工事用・鑄造用・  
粘結(結合)材用等



信頼のブランド



## カサネコ工業株式会社

本社工場 / 〒714-0081 岡山県笠岡市笠岡5643番地  
TEL:0865-62-5185 FAX:0865-62-5186

## 笠岡粘土の品質について

豊富な粘土層から厳選採掘した原料粘土を用い最新の製造設備と、徹底した品質管理により製品化しておりますので安心してご使用いただけます。



## 笠岡粘土の化学組成(%)

Ig.loss	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	MgO	Na <sub>2</sub> O	K <sub>2</sub> O
5.40	58.00	8.20	4.50	0.48	0.24	0.48	2.20

## 笠岡粘土の物理的性質

	水分(%)	嵩比重	膨潤度(倍)	粒度(メッシュ)	耐火度
品質	4.0~8.0	0.7~0.8	3.5	250(95%)	SK10(1300°C)
荷姿	3層クラフト紙袋 30kg入				
	コンテナバック/フレコンバック1,000~1,100kg				

## 荷姿



【30kg紙袋入】



【フレコンバッグ1t入】